

Kurzname	EN Norm	ASTM / AISI	AFNOR	DIN Kurzbezeichnung	ISO	Andere

## Nivaflex 45/5 Draht

Chemische Analyse in Masseprozenten.

Co	Ni	Cr	Fe	W	Mo	Ti	Be
45	21	18	5	4	4	1	0.2

---

**Durchmesser** 0.02 – 4.00 mm

---

### Verwendung

Nivaflex 45 / 5 gehört in die Klasse der Multiphasen Kobaltlegierungen und verfügt über einzigartige Eigenschaften was die Festigkeit, Zähigkeit, Duktilität und Korrosionsbeständigkeit anbelangt. Die Legierung enthält 45% Kobalt, 21% Nickel und 18% Chrom. Dieser Hochleistungswerkstoff wird überall dort eingesetzt wo sehr hohe Ansprüche an die Materialeigenschaften gestellt werden und Materialermüdungen praktisch ausgeschlossen sein müssen. Typische Einsatzbereiche sind im Human- und Dentalmedizinischen Bereich, der chemischen Industrie, der Luft- und Raumfahrt und bei der Federherstellung. In der Uhrenindustrie ist Nivaflex einer der beliebtesten und auch meistverwendeten Werkstoffe zur Federherstellung. Zugfestigkeiten von über 3000N sind realisierbar, hinzu kommen eine hohe Biegefestigkeit, eine enorme Temperaturbeständigkeit sowie die Tatsache dass der Werkstoff absolut unmagnetisch ist.

### Korrosionsbeständigkeit

Ab einer mittleren Härte zeigt sich Nivaflex beständig gegen die meisten mineralischen Säuren, Schwefelwasserstoff, Meerwasser, Salznebel und Wasserstoffversprödung. Da Nivaflex im Vakuum erschmolzen wurde gibt es nahezu keine Einschlüsse und das Material enthält nur sehr wenig Kohlenstoff und Schwefel. Lochfrasskorrosion, Spannungsrisskorrosion sowie Korrosion an den Korngrenzen sind praktisch ausgeschlossen.

### Wärmebehandlung

Nivaflex kann bei einer Erwärmung auf 1100C° und anschliessender langsamen Abkühlung weichgeglüht werden. Wird das Material auf 500C° erwärmt und 2h gehalten kann die Festigkeit erhöht werden.

### Schweisbarkeit

Nivaflex wird nicht geschweisst.

---

### Oberflächenausführung

Gezogen	Chemisch gereinigt	0.020 – 3.499 mm
Geschliffen	Chemisch gereinigt	3.500 – 4.000 mm

## Lieferform

Im Ring  
Auf verschiedenen Spulen  
Gerichtete Stäbe  
Achsen

## Durchmessertoleranzen

Durchmesser (mm)	Toleranz (%)	Toleranz ( $\mu$ )
0.020 – 0.249		$\pm 1.0$
0.250 – 0.399		$\pm 1.5$
0.400 – 1.500		$\pm 2.0$
1.500 – 4.000		$\pm 2.5$

## Mechanische Eigenschaften

Im Lieferzustand (mm)	Zugfestigkeit im kaltverfestigten Lieferzustand (N/mm <sup>2</sup> )
0.005 – 0.019	
0.020 – 0.199	
0.200 – 0.499	1100 – 2500 (Durchmesser abhängig)
0.500 – 0.999	
1.000 – 1.999	
2.000 – 4.000	

## Physikalische Eigenschaften

Dichte		8.50	g/cm <sup>3</sup>
Wärmeausdehnungskoeffizient	20 °C – 200 °C	11.20	10 <sup>-6</sup> /K
Spezifischer elektrischer Widerstand	20 °C	0.10	$\Omega$ mm <sup>2</sup> /m
Elastizitätsmodul (E-Modul)	20 °C	220	GPa
Schubmodul (G-Modul)	20 °C	90	GPa

Alle gemachten Angaben in den Datenblättern der Jacques Allemann beruhen auf bestem Wissen und dem neuestem Stand der Technik, jedoch ohne Gewähr. Der Einsatz von Werkstoffen sollte stets produktspezifisch mit dem Verkaufsberater oder Labor der Jacques Allemann abgesprochen werden.